



Pilkington Optiphon™

	Spessore [mm]	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U _g *
--	---------------	----------------	-------------------	---------------------------------	------------------

Configurazione monolitica

Pilkington Optiphon™ 6,5 mm	6,5	36	35	32	—
Pilkington Optiphon™ 8,5 mm	8,5	38	37	34	—
Pilkington Optiphon™ 10,5 mm	10,5	39	38	36	—
Pilkington Optiphon™ 12,5 mm	12,5	40	39	37	—
Pilkington Optiphon™ 6,8 mm	6,8	35	34	32	—
Pilkington Optiphon™ 8,8 mm	8,8	37	36	33	—
Pilkington Optiphon™ 9,1 mm	9,1	37	36	34	—
Pilkington Optiphon™ 10,8 mm	10,8	38	37	36	—
Pilkington Optiphon™ 12,8 mm	12,8	39	39	37	—
Pilkington Optiphon™ 13,1 mm	13,1	40	40	38	—
Pilkington Optiphon™ 16,8 mm	16,8	40	40	38	—
Pilkington Optiphon™ 17,1 mm	17,1	41	41	39	—

Configurazione in vetrocamera

4 mm – 16 mm Ar – Pilkington Optiphon™ 6,5 mm	26,5	36	35	31	1,1
6 mm – 16 mm Ar – Pilkington Optiphon™ 6,5 mm	28,5	39	38	34	1,1
4 mm – 16 mm Ar – Pilkington Optiphon™ 8,5 mm	28,5	38	37	33	1,1
6 mm – 16 mm Ar – Pilkington Optiphon™ 8,5 mm	30,5	41	39	35	1,1
8 mm – 16 mm Ar – Pilkington Optiphon™ 8,5 mm	32,5	42	40	36	1,1
10 mm – 16 mm Ar – Pilkington Optiphon™ 8,5 mm	34,5	45	43	39	1,1
8 mm – 16 mm Ar – Pilkington Optiphon™ 10,5 mm	34,5	43	41	37	1,1
10 mm – 16 mm Ar – Pilkington Optiphon™ 10,5 mm	36,5	45	44	40	1,1
8 mm – 16 mm Ar – Pilkington Optiphon™ 12,5 mm	36,5	43	42	38	1,1
10 mm – 16 mm Ar – Pilkington Optiphon™ 12,5 mm	38,5	45	44	40	1,1
Pilkington Optiphon™ 8,5 mm – 16 mm Ar – Pilkington Optiphon™ 12,5 mm	37,0	49	46	41	1,1
Pilkington Optiphon™ 8,5 mm – 20 mm Ar – Pilkington Optiphon™ 12,5 mm	41,0	50	47	42	1,1

Ar = intercapedine riempita con Argon al 90%

R_w, R_w+C and R_w+C_{tr} sono conformi alla UNI EN 717-1

* il valore U_g è calcolato considerando l'utilizzo di Pilkington **Optitherm™** S3 posizionato con il coating in faccia 3



Il marchio CE conferma che un prodotto è conforme alla Norma Europea armonizzata di riferimento.
Il cartellino della marcatura CE per ogni prodotto, inclusi i valori dichiarati, possono essere consultati sul sito www.pilkington.com/CE



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Pilkington Italia S.p.A.

Via delle Industrie 46 - Porto Marghera – 30175 Venezia

Tel: + 39 041 533 4911, Fax +39 041 531 7687

documentazioneedilizia@pilkington.it

www.pilkington.it